

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. September 2001 (07.09.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 01/64523 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷:

B65D

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/01769

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. Februar 2001 (17.02.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 09 913.0

1. März 2000 (01.03.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): BASF COATINGS AG [DE/DE]; Glasuritstrasse 1,
48165 Münster (DE). WEGNER, Egon [DE/DE]; Martin-
strasse 8, 97209 Veitshöchheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BREMSER, Wolf-
gang [DE/DE]; Am Brook 10, 48165 Münster (DE).
GROSSE-BRINKHAUS, Karl-Heinz [DE/DE]; Hagen-
strasse 90, 48301 Nottuln (DE).

(74) Anwalt: FITZNER, Uwe; Lintorfer Strasse 10, 40878
Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,
CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,
TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,
ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING MULTILAYER PAINT COATINGS ON ELECTRICALLY CONDUCTIVE
SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MEHRSCHICHTLACKIERUNGEN AUF ELEKTRISCH LEIT-
FÄHIGEN SUBSTRATEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing multilayer paint coatings according to which: (I) an electrophoretic paint that can be cathodically deposited is deposited on an electrically conductive substrate; (II) at least one coating material is applied to the resulting electrophoretic paint coat; (III) the electrophoretic paint coat and the at least one coat consisting of the coating material are subsequently hardened together. The electrophoretic paint contains an aqueous dispersion and can be produced by polymerizing at least one ethylenically unsaturated monomer in an aqueous solution of a protonized epoxy amine adduct, whereby the epoxy amine adduct can be obtained by reacting: (A) at least one glycidyl ether of a polyphenol which, in the statistical mean, contains at least one epoxy group in the molecule; (B) at least one polyglycidyl ether of a polyol which, in the statistical mean, contains more than one epoxy group in the molecule, and; (C) at least one compound which contains a primary amino group in the molecule, in order to form the epoxy amine adduct.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen, bei dem man (I) auf einem elektrisch leitfähigen Substrat einen kathodisch abscheidbaren Elektrottauchlack abscheidet, (II) auf die resultierende Elektrottauchlackschicht mindestens Beschichtungsstoff appliziert, wonach man (III) die Elektrottauchlackschicht und die mindestens eine Schicht aus dem Beschichtungsstoff gemeinsam härtet, wobei der Elektrottauchlack eine wäßrige Dispersion enthält, herstellbar, indem mindestens ein ethylenisch ungesättigtes Monomer in einer wäßrigen Lösung eines protonierten Epoxid-Aminaddukts polymerisiert wird, wobei das Epoxid-Aminaddukt erhältlich ist, indem (A) mindestens ein Glycidylether eines Polyphenols, der im statistischen Mittel mindestens eine Epoxidgruppe im Molekül enthält, (B) mindestens ein Polyglycidylether eines Polyols, der im statistischen Mittel mehr als eine Epoxidgruppen im Molekül enthält, und (C) mindestens eine Verbindung, die eine primäre Aminogruppe im Molekül enthält, zu dem Epoxid-Aminaddukt umgesetzt werden.

WO 01/64523 A2

Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Naß-in-naß-Verfahren zur
5 Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten.

Naß-in-naß-Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten, bei denen man

10 (I) auf einem elektrisch leitfähigen Substrat einen kathodisch abscheidbaren Elektrotauchlack abscheidet,

(II) auf die resultierende Elektrotauchlackschicht mindestens einen Beschichtungsstoff appliziert, wonach man

15

(III) die Elektrotauchlackschicht und die mindestens eine Schicht aus dem Beschichtungsstoff gemeinsam härtet,

sind bekannt.

20

So beschreibt die japanische Patentanmeldung 1975-142501 (japanische Offenlegungsschrift JP 52-065534 A 2, Chemical Abstracts Referat Nr. 87: 137427) ein Naß-in-naß-Verfahren, bei dem ein Elektrotauchlack mit einem Epoxid-Aminaddukt als Bindemittel und einem blockierten Polyisocyanat als
25 Vernetzungsmittel sowie ein wäßrige Beschichtungsstoff mit einem neutralisierten Polyester als Bindemittel, einem Melaminharz als Vernetzungsmittel und Pigmenten verwendet werden.

Aus der amerikanischen Patentschrift US 4,375,498 A 1 ist ein Naß-in-naß-
30 Verfahren bekannt, bei dem ein Elektrotauchlack der vorstehend beschriebenen

Art und wäßrige oder konventionelle Beschichtungsstoffe auf der Basis von Harzen, die Epoxidgruppen enthalten, verwendet werden.

Die amerikanische Patentschrift US 4,537,926 A 1 beschreibt ein Naß-in-naß-
5 Verfahren, bei dem nicht näher spezifizierte kathodische Elektrottauchlacke mit einem Beschichtungsstoff überschichtet werden, der spezielle Latices als Bindemittel enthält.

Aus der amerikanischen Patentschrift US 4,761,212 A 1 geht ein Naß-in-naß-
10 Verfahren hervor, bei dem ein kathodischer Elektrottauchlack verwendet wird, der mit Polyisocyanaten vernetzt werden kann. Der Elektrottauchlack selbst enthält jedoch keine Verbindungen dieser Art. Die Elektrottauchlackschicht wird mit einem Zweikomponentensystem aus einem isocyanatreaktiven Bindemittel und Polyisocyanaten überschichtet. Ein Teil der Polyisocyanate diffundiert dann in die
15 Elektrottauchlackschicht und vernetzt diese.

Aus der europäischen Patentschrift EP 0 529 335 A 1 oder der deutschen Patentschrift DE 41 25 459 A 1 ist ein Naß-in-naß-Verfahren bekannt, bei dem ein kathodischer Elektrottauchlack auf Basis von Epoxid-Aminaddukten und
20 blockierten Polyisocyanaten sowie ein wäßriger Beschichtungsstoff auf Basis eines wasserverdünnbaren Bindemittels und eines Melaminharzes, der Polyamid- oder Polyacrylnitrilpulver enthält, verwendet werden.

In der europäischen Patentschrift EP 0 595 186 A 1 oder der deutschen
25 Patentanmeldung DE 42 35 778 A 1 wird ein naß-in-naß Verfahren beschrieben, bei dem übliche und bekannte kathodische Elektrottauchlacke und wäßrige Beschichtungsstoffe, die beim Härten unter Bildung von Urethangruppen vernetzen, verwendet werden. Hierbei müssen jedoch spezifische Pigment/Bindemittel-Verhältnisse angewandt werden, und die
30 Einbrenntemperatur des Beschichtungsstoffs muß höher sein als die des Elektrottauchlacks.

Ein vergleichbares Naß-in-naß-Verfahren, bei dem anstelle des wäßrigen Beschichtungsstoffs ein pulverförmiger Beschichtungsstoff verwendet wird, ist aus der europäischen Patentschrift EP 0 646 420 A 1 bekannt. Auch bei diesem
5 Verfahren müssen die Einbrenntemperaturen des Elektrotauchlacks und des pulverförmigen Beschichtungsstoffs genau aufeinander abgestimmt werden.

Noch ein weiteres Naß-in-naß-Verfahren, bei dem ein kathodischer Elektrotauchlack und ein wäßriger Beschichtungsstoff verwendet werden, ist aus
10 der europäischen Patentschrift EP 0 639 660 A 1 bekannt.

Die europäische Patentschrift EP 0 817 648 A 1 oder die deutsche Patentschrift DE 195 12 017 C 1 beschreiben ein Naß-in-naß-Verfahren, bei dem in einer ersten Stufe ein kathodischer Elektrotauchlack und ein farb- und/oder effektgebender
15 Beschichtungsstoff appliziert und gemeinsam eingebrannt werden, wonach in einer zweiten Stufe ein weiterer farb- und/oder effektgebender Beschichtungsstoff und ein pigmentfreier Beschichtungsstoff appliziert und ebenfalls gemeinsam eingebrannt werden. Dabei dürfen die beiden farb- und/oder effektgebenden Beschichtungen eine gewisse Gesamtschichtdicke nicht unter- und nicht
20 überschreiten, und die Schichtdicke der ersten farb- und/oder effektgebenden Beschichtung muß 20 bis 50% der Gesamttrockenschichtdicke der beiden farb- und/oder effektgebenden Beschichtungen betragen.

Nachteilig für all diese Verfahren ist, daß die kathodischen Elektrotauchlacke
25 beim Härten schrumpfen, wodurch sich die Rauhigkeit der darunter liegenden elektrisch leitfähigen Substratoberfläche in der Elektrotauchlackierung abbildet. In der europäischen Patentschrift EP 0 192 113 A 2 wird daher ein kathodischer Elektrotauchlack vorgeschlagen, der beim Härten nur noch einen geringen Schrumpf aufweist. Dies wird durch die Verwendung von blockierten
30 Polyisocyanaten erreicht, die mit niedermolekularen Blockierungsmittel wie

beispielsweise Ethanol blockiert worden sind. Ein Naß-in-naß-Verfahren geht aus der europäischen Patentschrift nicht hervor.

Indes wird dieser Gedanke in der deutschen Patentschrift DE 41 26 476 A 1
5 wieder aufgegriffen. Sie beschreibt ein Naß-in-naß-Verfahren, bei dem ein kathodischer Elektrotack verwendet wird, der aufgrund der Verwendung von mit Blockierungsmitteln eines niederen Molekulargewichts blockierten Polyisocyanaten oder von Polyepoxiden als Vernetzungsmitteln nur noch einen niedrigen Schrumpf beim Härten zeigt. Nachteilig für dieses bekannte Naß-in-
10 naß-Verfahren ist es, daß es einerseits auf die Verwendung spezieller Vernetzungsmittel und andererseits auf die Anwendung spezieller wäßriger Beschichtungsstoffe beschränkt ist und daher nicht breit angewandt werden kann.

Aus der internationalen Patentanmeldung WO 98/07794 ist ein kathodischer
15 Elektrotack bekannt, der eine Dispersion enthält, die herstellbar ist, indem

- (1) ein ethylenisch ungesättigtes Monomer oder eine Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren in
- 20 (2) einer wäßrigen Lösung eines wenigstens teilweise protonierten Epoxid-Aminaddukts polymerisiert wird, wobei
- (3) das Epoxid-Aminaddukt erhältlich ist, indem
 - 25 (A) mindestens ein Glycidylether eines Polyphenols, der im statistischen Mittel mindestens eine Epoxidgruppe im Molekül enthält,
 - (B) mindestens ein Polyglycidylether eines Polyols, der im statistischen
30 Mittel mehr als 1,0 Epoxidgruppen im Molekül enthält, und

(C) mindestens eine Verbindung, die eine primäre Aminogruppe im Molekül enthält,

zu dem Epoxid-Aminaddukt umgesetzt werden, wobei die Komponenten (A) und
5 (B) in einem Äquivalentverhältnis von 1,0 : 0,5 bis 1,0 : 8,0 eingesetzt werden
und auf ein Äquivalent Epoxidgruppen aus (A) und (B) 0,3 bis 0,7 Mol der
Komponente (C) eingesetzt werden.

Die aus dem bekannten Elektrotauchlack hergestellten Elektrotauchlackierungen
10 weisen ein verbessertes mechanisch-technologisches Eigenschaftsprofil
hinsichtlich der Haftfestigkeit, Härte, Biegeelastizität und Steinschlagfestigkeit
sowie des Korrosionsschutzes und des Kantenschutzes auf. Ein Naß-in-naß-
Verfahren der eingangs beschriebenen Art wird in der internationalen
Patentanmeldungen nicht beschrieben. Nähere Angaben zur Glätte der Oberfläche
15 der eingebrannten Elektrotauchlackierung werden nicht gemacht. Des weiteren
läßt es sich der internationalen Patentanmeldung nicht entnehmen, welche
Beschichtungsstoffe auf die Elektrotauchlackierung appliziert werden könnten
und welchen Einfluß die Elektrotauchlackierung auf die Glätte der
Beschichtungen hat.

20

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein neues Naß-in-naß-Verfahren der
eingangs beschriebenen Art zu finden, das die Nachteile des Standes der Technik
nicht mehr länger aufweist, sondern weitgehend oder völlig unabhängig von der
Struktur der Vernetzungsmittel der kathodischen Elektrotauchlacke, insbesondere
25 der blockierten Polyisocyanate, auch in geringer Schichtdicke glatte
Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten liefert. Außerdem
soll das neue Naß-in-naß-Verfahren, was die hiermit zu verarbeitenden
Beschichtungsstoffe betrifft, sehr breit anwendbar sein.

Demgemäß wurde das neue Naß-in-naß-Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten gefunden, bei dem man

- 5 (I) auf dem elektrisch leitfähigen Substrat einen kathodisch abscheidbaren Elektrotauchlack abscheidet,
- (II) auf die resultierende Elektrotauchlackschicht mindestens einen thermisch oder thermisch und mit aktinischer Strahlung härtbaren Beschichtungsstoff
10 appliziert, wonach man
- (III) die Elektrotauchlackschicht und die Schicht aus dem Beschichtungsstoff oder die beiden genannten Schichten und noch mindestens eine darüberliegende weitere Schicht aus einem Beschichtungsstoff gemeinsam
15 härtet,

wobei der kathodisch abscheidbare Elektrotauchlack eine wäßrige Dispersion enthält, herstellbar, indem

- 20 (1) ein ethylenisch ungesättigtes Monomer oder eine Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren in
- (2) einer wäßrigen Lösung eines wenigstens teilweise protonierten Epoxid-Aminaddukts polymerisiert wird, wobei
25
- (3) das Epoxid-Aminaddukt erhältlich ist, indem
- (A) mindestens ein Glydicylether eines Polyphenols, der im statistischen Mittel mindestens eine Epoxidgruppe im Molekül
30 enthält,

(B) mindestens ein Polyglycidylether eines Polyols, der im statistischen Mittel mehr als 1,0 Epoxidgruppen im Molekül enthält, und

5 (C) mindestens eine Verbindung, die eine primäre Aminogruppe im Molekül enthält,

zu dem Epoxid-Aminaddukt umgesetzt werden, wobei die Komponenten (A) und (B) in einem Äquivalentverhältnis von 1,0 : 0,5 bis 1,0 : 8,0 eingesetzt werden und auf ein Äquivalent Epoxidgruppen aus (A) und (B) 10 0,3 bis 0,7 Mol der Komponente (C) eingesetzt werden.

Im folgenden wird das neue Naß-in-naß-Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten als "erfindungsgemäßes Verfahren" bezeichnet.

15

Weitere erfindungsgemäße Gegenstände gehen aus der Beschreibung hervor.

Im Hinblick auf den Stand der Technik war es überraschend und für den Fachmann nicht vorhersehbar, daß die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegt, durch das erfindungsgemäße Verfahren gelöst werden konnte. 20 Insbesondere überraschte, daß die durch das erfindungsgemäße Verfahren erhaltenen Vorteile nicht an die Verwendung spezieller Vernetzungsmittel gebunden ist. Noch mehr überraschte die außerordentlich breite Anwendbarkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens, insbesondere was die hierbei verwendbaren 25 Beschichtungsstoffe betrifft.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird in einem ersten Verfahrensschritt auf einem elektrisch leitfähigen Substrat ein kathodisch abscheidbarer Elektrotauchlack abgeschieden.

30

Die Substrate können aus allen Stoffen bestehen, deren elektrische Leitfähigkeit eine solche Abscheidung gestattet. Beispiele geeigneter Stoffe sind Metalle, elektrisch leitfähige Kunststoffe oder elektrisch leitfähige Keramikmaterialien, insbesondere aber Metalle. Die Substrate können auf den unterschiedlichsten
5 technischen Gebieten angewandt werden. Insbesondere handelt es sich um Karosserien von Kraftfahrzeugen oder Teilen von Kfz-Karosserien, Möbel aus Metall oder industrielle Bauteile wie Coils, Container oder Emballagen, Schrauben, Muttern, Teile von Werkzeugen, Radkappen, Radiatoren oder Profilbleche für die Innen- und Außenanwendung bei Bauten.

10

Die Vorrichtungen für die kathodische Elektrotauchlackierung und die hierbei angewandten Bedingungen sind üblich und bekannt und werden beispielsweise in den eingangs genannten Patentschriften im Detail beschrieben.

15 Ebenso sind die kathodischen Elektrotauchlacke, die im erfindungsgemäßen Verfahren angewandt werden können, üblich und bekannt und werden ebenfalls in den eingangs genannten Patentschriften beschrieben. Weitere Beispiele geeigneter kathodischer Elektrotauchlacke gehen beispielsweise aus Seite 3, Zeilen 54 bis 58, der europäischen Patentschrift EP 0 595 186 A 1 oder den europäischen
20 Patentschriften EP 0 074 634 A 1 und EP 0 505 445 A 1 hervor.

Der erfindungswesentliche Bestandteile der bei dem erfindungsgemäßen Verfahren angewandten kathodischen Elektrotauchlacke ist die wäßrige Dispersion.

25


Sie ist erhältlich, indem ein ethylenisch ungesättigtes Monomer oder eine Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren in einer wäßrigen Lösung eines wenigstens teilweise protonierten Epoxid-Aminaddukts polymerisiert wird, wobei das Epoxid-Aminaddukt erhältlich ist, indem (A) ein Glycidylether eines
30 Polyphenols, der im statistischen Mittel mindestens eine Epoxidgruppe im Molekül enthält, oder ein Gemisch aus solchen Glycidylethern, (B) ein

Polyglycidylether eines Polyols, der im statistischen Mittel mehr als 1,0 Epoxidgruppen im Molekül enthält, oder ein Gemisch aus solchen Polyglycidylethern und (C) eine Verbindung, die eine primäre Aminogruppe im Molekül enthält, oder ein Gemisch aus solchen Verbindungen zu dem Epoxid-
 5 Aminaddukt umgesetzt werden, wobei die Komponenten (A) und (B) in einem Äquivalentverhältnis von 1,0 : 0,5 bis 1,0 : 8,0 eingesetzt werden und auf ein Äquivalent Epoxidgruppen aus (A) und (B) 0,3 bis 0,7 Mol der Komponente (C) eingesetzt werden.

- 10 Ein Epoxid-Aminaddukt des vorstehend genannten Aufbaus ist als solches aus der europäischen Patentanmeldung EP 0 505 445 B1 bekannt.

Ethylenisch ungesättigte Monomeren sind beispielsweise Substanzen der Gruppe "aliphatische oder aromatische Ethylenderivate, Alkylacrylsäureester, Alkylmethacrylsäureester, Hydroxyalkylacrylsäureester, Hydroxyalkylmethacrylsäureester, halogenierte Formen der genannten Monomere" oder Mischungen daraus, vorzugsweise dienfreie Verbindungen, insbesondere Styrol. Styrol ist einerseits kostengünstig verfügbar, andererseits lassen sich durch seinen Einsatz Dispersionen mit hervorragenden Eigenschaften
 20 herstellen. Beispiele für geeignete Acrylsäureester der allgemeinen Formel $H_2C=CH-COOR$ sind Methyl-, Ethyl-, n-Butyl- und iso-Butylacrylsäureester. Beispiele für Hydroxyalkylacrylsäureester sind Hydroxyethyl- und Hydroxypropylacrylsäureester. Die bevorzugten Methacrylsäureester der allgemeinen Formel

25



sind Methyl-, Butyl-, Hexyl- und Octyl-Methacrylat. Beispiele für Hydroxyalkylmethacrylate sind Hydroxyethyl- und Hydroxypropylmethacrylat.

Das aus (A), (B) und (C) erhaltene Epoxid-Aminaddukt ist vorzugsweise
5 epoxidgruppenfrei. Für den Fall, daß es noch Epoxidgruppen enthält, ist es zweckmäßig, die verbliebenen Epoxidgruppen mit Verbindungen wie z. B. Monophenolen und Aminen, insbesondere sekundären Aminen umzusetzen (Beispiele für Verbindungen, die zur Umsetzung mit noch verbliebenen Epoxidgruppen geeignet sind, sind in der europäischen Patentschrift EP 0 253 404
10 A 1 auf der Seite 8, Zeilen 28 bis 37, und Seite 9, Zeile 16, bis Seite 10, Zeile 15, aufgezählt).

Bevorzugte Epoxid-Aminaddukte werden erhalten, wenn die Komponenten (A) und (B) in einem Äquivalentverhältnis von 1,0:1,0 bis 1,0:2,0 eingesetzt werden,
15 und wenn die Komponente (C) in einer solchen Menge eingesetzt wird, daß auf ein Äquivalent Epoxidgruppen aus (A) und (B) 0,4 bis 0,6 Mol der Komponente (C) kommen.

Das zahlenmittlere Molekulargewicht der Epoxid-Aminaddukte liegt
20 vorzugsweise zwischen 1.000 und 10.0000, bevorzugt zwischen 3.000 und 15.000 Dalton. Die Komponente (C) kann nacheinander mit (A) und (B) oder - was bevorzugt ist - mit einem Gemisch aus (A) und (B) umgesetzt werden. Die Umsetzung der Komponenten (A), (B) und (C) kann schon bei Raumtemperatur ablaufen. Zur Erreichung wirtschaftlicher Umsatzzeiten ist es zweckmäßig, die
25 Reaktionstemperatur zu erhöhen, z. B. auf 60 bis 130 °C. Die Umsetzung der Komponenten (A), (B) und (C) wird gegebenenfalls in einem organischen Lösemittel wie z.B. Ethylenglykolmonobutylether oder Propylenglykolmonobutylether durchgeführt. Anschließend wird mit einer Säure, wie z. B. Essigsäure oder Milchsäure, neutralisiert und in eine wäßrige Dispersion
30 oder Lösung überführt. Die so erhaltene Dispersion bzw. Lösung kann dann nach allgemein gut bekannten Methoden weiterverarbeitet werden. Es ist auch möglich,

das aus (A), (B) und (C) erhaltene, in einem organischen Lösemittel gelöste Reaktionsprodukt mit Pigmenten und ggf. Füllstoffen zu vermischen und unter Zusatz von Säure und ggf. Wasser zu einer Pigmente enthaltenden Dispersion weiterzuverarbeiten. Es können selbstverständlich auch Mischungen der Epoxid-
5 Aminaddukte eingesetzt werden.

Als Komponente (A) kann im Prinzip jeder Glycidylether eines Polyphenols, der im statistischen Mittel mindestens eine Epoxidgruppe im Molekül enthält, oder ein Gemisch aus solchen Glycidylethern eingesetzt werden. Als Komponente (A)
10 können beispielsweise Glycidylether der auf Seite 4 der europäischen Patentschrift EP 0 253 404 A 1 zu findenden allgemeinen Strukturformeln (I) und (II) eingesetzt werden. Als Komponente (A) werden vorzugsweise ggf. mit der Komponente (b) (vgl. unten) modifizierte Bisphenol-A-diglycidylether mit einem Epoxidäquivalentgewicht von 180 bis 3.000, vorzugsweise 180 bis 1.000
15 eingesetzt. Als Komponente (A) werden besonders bevorzugt Gemische von Glycidylethern verwendet, die erhältlich sind, indem in Gegenwart eines Katalysators, der die Reaktion zwischen phenolischen Hydroxylgruppen und Epoxidgruppen katalysiert, aus

20 (a) einem Diglycidylether eines Polyphenols, vorzugsweise einem Diglycidylether von Bisphenol-A mit einem zahlenmittleren Molekulargewicht von 260 bis 450, vorzugsweise von 370 bis 380 oder einem Gemisch aus solchen Diglycidylethern,

25 (b) einem ggf. substituierten Monophenol, vorzugsweise einem Alkylphenol mit 1 bis 18, vorzugsweise 4 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, oder eine Mischung aus solchen Monophenolen und

(c) einem Diphenol, vorzugsweise Bisphenol A und

- (d) einem Katalysator, der die Reaktion zwischen aliphatischen Hydroxylgruppen und Epoxidgruppen katalysiert,

Glycidylether hergestellt werden, die ein zahlenmittleres Molekulargewicht von 5 980 bis 4.000, vorzugsweise 980 bis 2.000 aufweisen, und die im statistischen Mittel pro Molekül 1,0 bis 3,0, vorzugsweise 1,2 bis 1,6 Epoxidgruppen und 0,25 bis 1,3, vorzugsweise 0,4 bis 0,9 von der Komponente (b) stammende Phenylethergruppen enthalten. Die Herstellung der besonders bevorzugt eingesetzten Komponente (A) erfolgt vorzugsweise in organischen Lösemitteln 10 wie z.B. Xylol, Ethylenglykolmonobutylether oder Propylenglykolmonobutylether. Die Reaktionstemperaturen liegen zweckmäßigerweise bei 100-180 °C. Katalysatoren (d), die die Reaktion zwischen phenolischen Hydroxylgruppen und Epoxidgruppen katalysieren, sind dem Fachmann bekannt. Als Beispiele werden genannt: Triphenylphosphin und 15 die auf Seite 9 in den Zeilen 6 bis 9 der europäischen Patentschrift EP 0 253 404 A 1 genannten Katalysatoren. Die Komponente (c) soll dafür sorgen, daß aus der Komponente (a) höhermolekulare Glycidylether aufgebaut werden. Dieser Aufbau kann durch Kettenverlängerung mit einem Diphenol, vorzugsweise mit Bisphenol A erreicht werden. Der Aufbau kann aber auch durch Reaktion von in der 20 Komponente (a) bzw. im Umsetzungsprodukt aus (a) und (b) enthaltenen aliphatischen Hydroxylgruppen mit Epoxidgruppen erfolgen. Um diese Reaktion gezielt zum Aufbau der gewünschten Glycidylether ausnutzen zu können, müssen Katalysatoren (d) (z.B. tertiäre Amine) eingesetzt werden, die die Reaktion zwischen aliphatischen Hydroxylgruppen und Epoxidgruppen katalysieren. Durch 25 den Einsatz von Diphenol und einem Katalysator gemäß (d) ist es möglich, beide Aufbaureaktionen - die Kettenverlängerung über das Diphenol und die Additionsreaktion zwischen aliphatischen Hydroxylgruppen und Epoxidgruppen - zu nutzen. Die Umsetzung mit der Komponente (b) soll die bevorzugten Glycidylether modifizieren und zur Bildung von aliphatischen Hydroxylgruppen 30 führen, die benötigt werden, wenn Aufbaureaktionen über Additionsreaktionen von aliphatischen Hydroxylgruppen an Epoxidgruppen ablaufen sollen. Durch die

Angabe des zahlenmittleren Molekulargewichtes der herzustellenden besonders bevorzugten Komponente (A) und die Angaben über die in der Komponente (A) enthaltenen Epoxidgruppen und von der Komponente (b) stammenden Phenylethergruppen ist es dem Fachmann problemlos möglich, die einzusetzenden Mengen an (a), (b) und (c) zu errechnen. Wenn über die Reaktion von aliphatischen Hydroxylgruppen und Epoxidgruppen ablaufende Aufbaureaktionen angewandt werden, muß die Aufbaureaktion nach Erreichen des vom Fachmann aus dem anzustrebenden zahlenmittleren Molekulargewicht und dem anzustrebenden Epoxidgruppengehalt errechenbaren Epoxidäquivalentgewichts abgebrochen werden. Dies geschieht zweckmäßigerweise durch Temperaturerniedrigung und Verdünnen der Reaktionsmischung.

Als Komponente (B) kann im Prinzip jeder Polyglycidylether eines Polyols, der im statistischen Mittel mehr als 1,0 Epoxidgruppen im Molekül enthält, oder ein Gemisch aus solchen Polyglycidylethern eingesetzt werden. Als Komponente (B) können beispielsweise die Polyglycidylether eingesetzt werden, die in der europäischen Patentschrift EP 0 253 404 A 1 ab Zeile 42 der Seite 4 bis Zeile 13 der Seite 8 beschrieben sind. Als Komponente (B) werden vorzugsweise Polyglycidylether von Polyetherpolyolen, besonders bevorzugt Diglycidylether von Polyetherdiolen mit zahlenmittleren Molekulargewichten von 300 bis 3.000, vorzugsweise 400 bis 1.200 eingesetzt. Als Beispiele für besonders bevorzugte Polyglycidylether werden Diglycidylether von Poly(ethylenglykol), Poly(propylenglykol), Poly(ethylenglykolpropylenglykol) und Poly(1,4-butandiol) genannt, wobei die zahlenmittleren Molekulargewichte der Diglycidylether zwischen 300 bis 3.000, vorzugsweise zwischen 400 bis 1.200 liegen.

Als Komponente (C) wird eine Verbindung eingesetzt, die eine primäre Aminogruppe im Molekül enthält, oder ein Gemisch aus solchen Verbindungen. Die Komponente (C) darf nur eine primäre Aminogruppe im Molekül enthalten.

Die Komponente (C) kann neben der primären Aminogruppe noch weitere funktionelle Gruppen wie z.B. tertiäre Aminogruppen und Hydroxylgruppen enthalten. Die Komponente (C) wird unter Bildung von tertiären Aminogruppen in die erfindungsgemäßen Epoxid-Aminaddukte eingebaut. Eine primäre
5 Aminogruppe reagiert dabei mit zwei Epoxidgruppen und verknüpft somit kettenverlängernd zwei Moleküle der Komponenten (A) und/oder (B). Ein Teil der Komponente (C) kann auch mit endständigen Epoxidgruppen unter Bildung von sekundären Aminogruppen reagieren. Als Komponente (C) kann im Prinzip jede Verbindung eingesetzt werden, die eine und nur eine primäre Aminogruppe
10 im Molekül enthält. Als Beispiele werden Verbindungen der allgemeinen Formel $H_2N-CR_1R_2-R_3-O(CHR_4-CHR_5-O)_nR_6$ genannt: In dieser Formel stehen R_1 und R_2 für Wasserstoff, Alkyl- oder -CH-OH Gruppen, R_3 steht für einen linearen oder verzweigten Alkylenrest, insbesondere für einen Alkylenrest mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, R_4 und R_5 stehen für Wasserstoff oder Alkylreste mit 1
15 bis 4 Kohlenstoffatomen, R_6 steht für Wasserstoff, einen Alkyl-, Cycloalkyl- oder Phenylrest, vorzugsweise für einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und $n = 0$ bis 5. Beispiele für geeignete Verbindungen dieses Typs sind Ethanolamin, Propanolamin, Butanolamin. 2-Amino-2-methylpropanol-1 ($H_2N-C(CH_3)_2-CH_2OH$), 2-Amino-2-ethylpropanol-1 und ethoxyliertes und/oder propoxyliertes
20 Ethanolamin oder Propanolamin, wie z.B. 2-2'-Aminoethoxyethanol ($H_2N-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-OH$) und Diethylenglykolmono(3-aminopropyl)-ether ($H_2N-(CH_2)_3-O-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-OH$). Als Komponente (C) können auch Verbindungen eingesetzt werden, die eine primäre und eine tertiäre Aminogruppe im Molekül enthalten. Als Beispiele werden genannt: N,N
25 Dimethylaminopropylamin, N,N Diethylaminoethylamin und dergleichen. Als Komponente (C) können auch primäre Alkylamine wie z.B. Hexylamin eingesetzt werden. Auch ggf. substituiertes Anilin kann als Komponente (C) eingesetzt werden. Als Komponente (C) werden vorzugsweise Hexylamin und N,N-Dimethylaminopropylamin sowie 2-2'-Aminoethoxyethanol eingesetzt.

Eine bevorzugte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, daß die Dispersionen erhältlich sind, indem das ethylenisch ungesättigte Monomer bzw. die Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren und das wenigstens teilweise protonierte Epoxid-Aminaddukt in einem Gewichtsverhältnis von 5 9,0:1,0 bis 0,1:1,0, vorzugsweise von 5,0:1,0 bis 1,0:1,0, besonders bevorzugt von 2,5:1,0 bis 3,5:1,0, eingesetzt werden.

Im einzelnen kann als ethylenisch ungesättigtes Monomer allein Styrol eingesetzt werden. Alternativ dazu kann als Mischung aus ethylenisch ungesättigten 10 Monomeren eine Mischung aus Styrol und mindestens einem weiteren, mit Styrol copolymerisierbaren ungesättigten Monomer eingesetzt werden. In letzterem Fall kann die Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren vorteilhafterweise mindestens 70 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 80 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.-%, Styrol enthalten.

15

In Weiterbildung der Erfindung kann das ethylenisch ungesättigte Monomer oder die Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren unter Verwendung eines wasserunlöslichen Initiators oder einer Mischung aus wasserunlöslichen 20 Initiatoren radikalisch polymerisiert sein. Hierbei hat es sich als sehr zweckmäßig erwiesen, den wasserunlöslichen Initiator bzw. die Mischung aus wasserunlöslichen Initiatoren in einer Menge von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,5 bis 5,0 Gew.-%, besonders bevorzugt von 0,3 bis 3,0 Gew.-%, bezogen auf die Menge an eingesetztem ethylenisch ungesättigtem Monomer bzw. auf die Menge an eingesetzter Mischung aus ethylenisch ungesättigten 25 Monomeren, einzusetzen. Als Initiatoren kommen alle üblichen Initiatoren für die Radikalkettenpolymerisation in Frage. Hierzu gehören insbesondere Azo-Verbindungen, Peroxide, Hydroperoxide und Perester, ferner Redox-Initiatoren. Besonders bevorzugt ist der Einsatz von Azoisovaleronitril als Initiator.

30 Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrigen Dispersionen erhältlich sind, indem mindestens 50 Gew.-%,

vorzugsweise mindestens 75 Gew.-%, besonders bevorzugt 100 Gew.-%, der insgesamt eingesetzten Menge an Initiator vorgelegt werden, und die Zugabe des ethylenisch ungesättigten Monomeren bzw. die Zugabe der Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren während höchstens 3 Stunden, bevorzugt 5 während höchstens 2 Stunden, besonders bevorzugt während höchstens einer Stunde, erfolgt.

Der Gehalt des erfindungsgemäß zu verwendenden kathodischen Elektrotauchlacks an der Dispersion kann sehr breit variieren und richtet sich nach 10 den Erfordernissen des Einzelfalls, wie sie sich beispielsweise aus der Menge und der Art der anderen Bestandteile ergeben. Vorzugsweise enthält der kathodisch Elektrotauchlacks die Dispersion in einer Menge von 1,0 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 2,0 bis 30 Gew.-% und insbesondere 3,0 bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf den Festkörpergehalt des kathodischen Elektrotauchlacks.

15

Die Viskosität der Dispersion kann beliebig gewählt werden. Sie liegt z.B. bei 23°C und 50 bis 60 Gew.-% Festkörpergehalt der Dispersion im Bereich von über 5.000 mPas. In der Regel können die Viskositäten bis zu 10.000 mPas betragen. Die polymerisierten ethylenisch ungesättigten Monomere weisen typischerweise 20 (aber nicht zwingend) ein massenmittleres Molekulargewicht von mehr als 100.000 auf. Im einzelnen weisen die dabei erhaltenen Polymerpartikel vorteilhafterweise eine Größe von bis zu 20 µm, vorzugsweise bis zu 10 µm, auf. Zur Einstellung dieser Verhältnisse ist es hilfreich, wenn der Feststoffgehalt der Epoxid-Aminaddukt-Lösung bzw. -Dispersion im Bereich von 45 bis 60% und die 25 Temperatur bei der Polymerisation der Monomere im Bereich von 70°C bis 90°C liegt. Eine Vermessung der Teilchengröße kann z.B. mit Hilfe der Lichtmikroskopie erfolgen. Mit einer derartigen Größe von Polymerpartikeln läßt sich einerseits die notwendige Dispersionskonsistenz erreichen, andererseits werden hierdurch die Eigenschaften der Elektrotauchlackierungen positiv 30 beeinflusst. Eine befriedigend geringe Dichte der Elektrotauchlackierung wird erreicht, wenn die vorstehend angegebenen Gewichtsverhältnisse eingehalten

werden. Es ist von Vorteil, wenn das Epoxid-Aminaddukt in der Zusammensetzung strukturgleich oder strukturähnlich mit dem Bindemittel des Tauchlackes ist.

- 5 Die Dispersionen können über ein Pastenharz, beispielsweise eine Pigmentpaste, in den Elektrotauchlack eingeführt werden. Sie können bevorzugt vor, während und/oder nach dem Mahlprozeß zur Pigmentpaste gegeben werden. Sie können aber auch als alleiniges Anreibeharz eingesetzt werden. Ebenso ist eine Einführung über die Bindemitteldispersion des Lackes möglich.

10

Darüber hinaus können die erfindungsgemäß zu verwendenden kathodischen Elektrotauchlacke geeignete Zusatzstoffe, inklusive Pigmente, enthalten, wie sie beispielsweise in der internationalen Patentanmeldung WO 98/07794, Seite 13, Zeilen 8 bis 32, in dem Lehrbuch „Lackadditive“ von Johan Bieleman, Wiley-
15 VCH, Weinheim, New York, 1998, in Römpf Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, 1998, Seiten 176: »Effektpigmente«, Seiten 380 und 381: »Metalloxid-Glimmer-Pigmente« bis »Metallpigmente«, Seiten 180 und 181: »Eisenblau-Pigmente« bis »Eisenoxidschwarz«, Seiten 451 bis 453: »Pigmente« bis »Pigmentsvolumenkonzentration«, Seite 563: »Thioindigo-Pigmente«, Seite
20 567: »Titandioxid-Pigmente«, Seiten 250 ff.: »Füllstoffe«, Seiten 623 und 624: »Wasserlack-Additive« oder der europäischen Patentschrift EP 0 693 540 A 2, Seite 5, Zeilen 6 bis 10, im Detail beschrieben werden. Diese Zusatzstoffe können auch in den erfindungsgemäß zu verwendenden Beschichtungsstoffen enthalten sein.

25

Nach der Abscheidung des erfindungsgemäß zu verwendenden kathodischen Elektrotauchlacks auf dem elektrisch leitfähigen Substrat wird die resultierende Elektrotauchlackschicht unmittelbar mit mindestens einem thermisch oder thermisch und mit aktinischer Strahlung härtbaren Beschichtungsstoff
30 überschichtet. Zuvor kann sie mit Wasser gespült werden. Sie kann aber auch unmittelbar nach der Abscheidung oder nach der Spülung mit Wasser getrocknet

werden, ohne daß sie hierbei vernetzt oder gehärtet wird. Vorzugsweise wird die Elektrotauchlackschicht vor der Applikation weiterer Schichten getrocknet.

Erfindungsgemäß kann mehr als ein Beschichtungsstoff auf die
5 Elektrotauchlackschicht appliziert werden. Vorzugsweise werden hierbei unterschiedlich zusammengesetzte Beschichtungsstoffe angewandt, die unterschiedliche technologische Funktionen erfüllen. Hierdurch resultieren letztendlich Mehrschichtlackierungen mit drei und mehr Schichten. An und für sich ist die Zahl der Schichten nach oben nicht begrenzt. Aus wirtschaftlichen
10 Gründen wird man allerdings bestrebt sein, die Anzahl der Schichten auf das notwendige Maß zu begrenzen, da jede zusätzliche Schicht einen zusätzlichen wirtschaftlichen und technischen Aufwand bedeutet. Im allgemeinen reichen aber vier bis fünf Schichten aus, um auch sehr komplexe technologische Anforderungen zu erfüllen, wie sie beispielsweise in der
15 Automobilserienlackierung gestellt werden. Solche Mehrschichtlackierungen umfassen beispielsweise eine Elektrotauchlackierung, eine Füllerlackierung oder eine Steinschlagschutzgrundierung, eine Basislackierung, eine Klarlackierung sowie gegebenenfalls eine hochkratzfeste Beschichtung.

20 Der erfindungsgemäß zu verwendende Beschichtungsstoff ist pigmentiert. Beispiele geeigneter pigmentierter Beschichtungsstoffe sind Füller, Steinschlagschutzgrundierungen, Basislacke oder Unidecklacke.

Der erfindungsgemäß zu verwendende Beschichtungsstoff kann indes auch
25 unpigmentiert sein. Beispiele geeigneter nicht pigmentierter Beschichtungsstoffe sind Klarlacke.

Der Beschichtungsstoff ist thermisch härtend. Hierbei kann er selbstvernetzend oder fremdvernetzend sein. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezeichnet
30 der Begriff „selbstvernetzend“ die Eigenschaft eines Bindemittels, mit sich selbst Vernetzungsreaktionen einzugehen. Voraussetzung hierfür ist, daß in den

Bindemitteln bereits beide Arten von komplementären reaktiven funktionellen Gruppen enthalten sind, die für eine Vernetzung notwendig sind. Als fremdvernetzend werden dagegen solche Beschichtungsstoffe bezeichnet, worin die eine Art der komplementären reaktiven funktionellen Gruppen in dem Bindemittel, und die andere Art in einem Härter oder Vernetzungsmittel vorliegen. Ergänzend wird hierzu auf Römpf Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, »Härtung«, Seiten 274 bis 276, insbesondere Seite 275, unten, verwiesen.

10 Geeignete Bindemittel sind statistisch, alternierend und/oder blockartig
aufgebaute lineare und/oder verzweigte und/oder kammartig aufgebaute
(Co)Polymerisate von ethylenisch ungesättigten Monomeren, oder
Polyadditionsharze und/oder Polykondensationsharze wie sie in Römpp Lexikon
Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seite
15 457: »Polyaddition« und »Polyadditionsharze (Polyaddukte)«, Seiten 463 und
464: »Polykondensate«, »Polykondensation« und »Polykondensationsharze«,
sowie Seiten 73 um 74: »Bindemittel«, beschrieben werden.

Beispiele geeigneter komplementärer reaktiver funktioneller Gruppen sind in der
20 folgenden Übersicht zusammengestellt. In der Übersicht steht die Variable R für
einen acyclischen oder cyclischen aliphatischen, einen aromatischen und/oder
einen aromatisch-aliphatischen (araliphatischen) Rest; die Variablen R' und R''
stehen für gleiche oder verschiedene aliphatische Reste oder sind miteinander zu
einem aliphatischen oder heteroaliphatischen Ring verknüpft.

25

Übersicht: Beispiele komplementärer funktioneller Gruppen

Bindemittel und Vernetzungsmittel
oder

30 Vernetzungsmittel und Bindemittel

	-SH	-C(O)-OH
	-NH ₂	-C(O)-O-C(O)-
5	-OH	-NCO
	-O-(CO)-NH-(CO)-NH ₂	-NH-C(O)-OR
	-O-(CO)-NH ₂	-CH ₂ -OH
10	>NH	-CH ₂ -O-R
		-NH-CH ₂ -OH
15		-NH-CH ₂ -O-R
		-N(-CH ₂ -O-R) ₂
		-NH-C(O)-CH(-C(O)OR) ₂
20		-NH-C(O)-CH(-C(O)OR)(-C(O)-R)
		-NH-C(O)-NR'R''
25		= Si(OR) ₂
		O
		-CH-CH ₂
30	<hr/>	
	-C(O)-OH	O



- 5 Die Auswahl der jeweiligen komplementären Gruppen richtet sich zum einen danach, daß sie bei der Lagerung und Applikationen des Beschichtungsstoffs keine unerwünschten Reaktionen eingehen und/oder gegebenenfalls eine zusätzliche Härtung mit aktinischer Strahlung nicht stören oder inhibieren dürfen, und zum anderen danach, in welchem Temperaturbereich die Vernetzung
10 stattfinden soll.

Vorzugsweise werden bei den thermisch härtbaren Beschichtungsstoffen Vernetzungstemperaturen von 100 bis 200 °C angewandt. Es werden daher in den Bindemitteln vorzugsweise Thio-, Hydroxyl-, Methylol-, Methylolether, N-
15 Methylol- N-Alkoxymethylamino-, Imino-, Carbamat-, Allophanat- und/oder Carboxylgruppen, insbesondere aber Carboxylgruppen oder Hydroxylgruppen, speziell Hydroxylgruppen, einerseits und in den Vernetzungsmitteln Anhydrid-, Carboxy-, Epoxy-, blockierten Isocyanat-, Urethan-, Methylol-, Methylolether-, N-Methylol- N-Alkoxymethylamino-, Siloxan-, Amino-, Hydroxy- und/oder
20 beta-Hydroxyalkylamidgruppen, insbesondere aber blockierte Isocyanatgruppen oder Epoxygruppen, andererseits angewandt. Für die Herstellung selbstvernetzender Bindemittel werden vorzugsweise Methylol-, Methylolether, N-Methylol- oder N-Alkoxymethylaminogruppen eingesetzt.

- 25 Beispiele geeigneter Vernetzungsmittel sind Aminoplastharze, wie sie beispielsweise in Römpf Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, 1998, Seite 29, »Aminoharze«, dem Lehrbuch „Lackadditive“ von Johan Bieleman, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1998, Seiten 242 ff., dem Buch „Paints, Coatings and Solvents“, second completely revised edition, Edit. D.
30 Stoye und W. Freitag, Wiley-VCH, Weinheim, New York, 1998, Seiten 80 ff., den Patentschriften US 4 710 542 A 1 oder EP-B-0 245 700 A 1 sowie in dem Artikel von B. Singh und Mitarbeiter "Carbamylmethylated Melamines, Novel

Crosslinkers for the Coatings Industry", in Advanced Organic Coatings Science and Technology Series, 1991, Band 13, Seiten 193 bis 207, beschrieben werden, Carboxylgruppen enthaltende Verbindungen oder Harze, wie sie beispielsweise in der Patentschrift DE 196 52 813 A 1 beschrieben werden, Epoxidgruppen
5 enthaltende Verbindungen oder Harze, wie sie beispielsweise in den Patentschriften EP 0 299 420 A 1, DE 22 14 650 B 1, DE 27 49 576 B 1, US 4,091,048 A 1 oder US 3,781,379 A 1 beschrieben werden, blockierte Polyisocyanate, wie sie beispielsweise in den Patentschriften US 4,444,954 A 1, DE 196 17 086 A 1, DE 196 31 269 A 1, EP 0 004 571 A 1 oder EP 0 582 051 A
10 1 beschrieben werden, und/oder Tris(alkoxycarbonylamino)triazine, wie sie in den Patentschriften US 4,939,213 A 1, US 5,084,541 A 1, US 5,288,865 A 1 oder EP 0 604 922 A 1 beschrieben werden.

Der Beschichtungsstoff ist des weiteren thermisch und mit aktinischer Strahlung
15 härter, was von der Fachwelt auch als „Dual Cure“ bezeichnet wird. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist unter aktinischer Strahlung elektromagnetische Strahlung, wie sichtbares Licht, UV-Strahlung oder Röntgenstrahlung, insbesondere UV-Strahlung, und Korpuskularstrahlung wie Elektronenstrahlung zu verstehen.

20

Die Bindemittel der Dual Cure-Beschichtungsstoffe sowie gegebenenfalls vorhandene Reaktivverdünner (vgl. Römpf Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seite 491: »Reaktivverdünner«) enthalten Gruppen, die mindestens eine mit aktinischer
25 Strahlung aktivierbare Bindung aufweisen, die bei Bestrahlung mit aktinischer Strahlung reaktiv wird und mit anderen aktivierten Bindungen ihrer Art Polymerisationsreaktionen und/oder Vernetzungsreaktionen eingeht, die nach radikalischen und/oder ionischen Mechanismen ablaufen. Beispiele geeigneter Bindungen sind Kohlenstoff-Wasserstoff-Einzelbindungen oder Kohlenstoff-
30 Kohlenstoff-, Kohlenstoff-Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff-, Kohlenstoff-Phosphor- oder Kohlenstoff-Silizium-Einzelbindungen oder -Doppelbindungen.

Von diesen sind die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen besonders vorteilhaft und werden deshalb erfindungsgemäß ganz besonders bevorzugt verwendet. Der Kürze halber werden sie als „Doppelbindungen“ bezeichnet.

5 Besonders gut geeignete Doppelbindungen sind beispielsweise in (Meth)acrylat-, Ethacrylat-, Crotonat-, Cinnamat-, Vinylether-, Vinylester-, Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylgruppen; Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-, Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylethergruppen oder Dicyclopentadienyl-, Norbornenyl-, Isoprenyl-,
10 Isopropenyl-, Allyl- oder Butenylestergruppen enthalten. Von diesen bieten die Acrylatgruppen ganz besondere Vorteile, weswegen sie besonders bevorzugt verwendet werden.

Die Vernetzung mit aktinischer Strahlung kann außerdem noch mit geeigneten
15 Photoinitiatoren (vgl. Römpf Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, Seiten 444 bis 446: »Photoinitiatoren«) initiiert oder beschleunigt werden.

Der Beschichtungsstoff kann ein Einkomponenten(1K)-System sein.

20

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist unter einem Einkomponenten(1K)-System ein thermisch oder thermisch und mit aktinischer Strahlung härtender Beschichtungsstoff zu verstehen, bei dem das Bindemittel und das Vernetzungsmittel nebeneinander, d.h. in einer Komponente, vorliegen.
25 Voraussetzung hierfür ist, daß die beiden Bestandteile erst bei höheren Temperaturen und/oder bei Bestrahlen mit aktinischer Strahlung miteinander vernetzen.

Der Beschichtungsstoff kann des weiteren ein Zweikomponenten(2K)- oder
30 Mehrkomponenten(3K, 4K)-System sein.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist hierunter ein Beschichtungsstoff zu verstehen, bei dem insbesondere das Bindemittel und das Vernetzungsmittel getrennt voneinander in mindestens zwei Komponenten vorliegen, die erst kurz vor der Applikation zusammengegeben werden. Diese Form wird dann gewählt,
5 wenn Bindemittel und Vernetzungsmittel bereits bei Raumtemperatur miteinander reagieren.

Des weiteren kann der Beschichtungsstoff im wesentlichen frei von Wasser und/oder organischen Lösemitteln und pulverförmig oder flüssig sein (100%-
10 System). Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet "im wesentlichen frei", daß der Gehalt an Wasser und/oder organischen Lösemitteln unter 5,0, vorzugsweise unter 3,0, bevorzugt unter 2,0, besonders bevorzugt unter 1,0, ganz besonders bevorzugt unter 0,5 Gew.-% und insbesondere unterhalb der gaschromatographischen Nachweisgrenze liegt.

15

Es kann sich indes auch um einen auf Wasser basierenden Beschichtungsstoff, insbesondere einen Wasserfüller, Wasserbasislack oder eine wäßrige Pulverlackdispersion (Pulverslurry), handeln.

20 Nicht zuletzt kann es sich auch um einen konventionellen, d. h. um einen auf organischen Lösemitteln basierenden Beschichtungsstoff handeln.

Beispiele geeigneter für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendender Füller oder Steinschlagschutzgrundierungen sind aus den Patentschriften US 4,537,926
25 A 1, EP 0 529 335 A 1, EP 0 595 186 A 1, EP 0 639 660 A 1, DE 44 38 504 A 1, DE 43 37 961 A 1, WO 89/10387, US 4,450,200 A 1, US 4,614,683 A 1 oder WO 490/26827 bekannt.

Beispiele geeigneter für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendender farb-
30 und/oder effektgebender Basislacke, insbesondere Wasserbasislacke, sind aus den Patentschriften EP 0 089 497 A 1, EP 0 256 540 A 1, EP 0 260 447 A 1, EP 0 297

576 A 1, WO 96/12747, EP 0 523 610 A 1, EP 0 228 003 A 1, EP 0 397 806 A 1, EP 0 574 417 A 1, EP 0 531 510 A 1, EP 0 581 211 A 1, EP 0 708 788 A 1, EP 0 593 454 A 1, DE-A-43 28 092 A 1, EP 0 299 148 A 1, EP 0 394 737 A 1, EP 0 590 484 A 1, EP 0 234 362 A 1, EP 0 234 361 A 1, EP 0 543 817 A 1, WO 5 95/14721, EP 0 521 928 A 1, EP 0 522 420 A 1, EP 0 522 419 A 1, EP 0 649 865 A 1, EP 0 536 712 A 1, EP 0 596 460 A 1, EP 0 596 461 A 1, EP 0 584 818 A 1, EP 0 669 356 A 1, EP 0 634 431 A 1, EP 0 678 536 A 1, EP 0 354 261 A 1, EP 0 424 705 A 1, WO 97/49745, WO 97/49747, EP 0 401 565 A 1 oder EP 0 817 684, Spalte 5, Zeilen 31 bis 45, bekannt.

10

Beispiele geeigneter für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendender Einkomponenten(1K)-, Zweikomponenten(2K)- oder Mehrkomponenten(3K, 4K)-Klarlacke sind aus den Patentschriften DE 42 04 518 A 1, US 5,474,811 A 1, US 5,356,669 A 1, US 5,605,965 A 1, WO 94/10211, WO 94/10212, WO 15 94/10213, EP 0 594 068 A 1, EP 0 594 071 A 1, EP 0 594 142 A 1, EP 0 604 992 A 1, WO 94/22969, EP 0 596 460 A 1, EP 0 549 116 A 2, EP 0 928 800 A 1 oder WO 92/22615 bekannt.

Beispiele geeigneter für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendender 20 Pulverklarlacke sind beispielsweise aus der deutschen Patentschrift DE-A-42 22 194 oder der Produkt-Information der Firma BASF Lacke + Farben AG, „Pulverlacke“, 1990 bekannt.

Beispiele geeigneter für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendender 25 Pulverslurry-Klarlacke sind beispielsweise aus der US-Patentschrift US-A-4,268,542 und den deutschen Patentanmeldungen DE 195 40 977 A 1, DE 195 18 392 A 1, DE 196 17 086 A 1, DE-A-196 13 547, DE 196 52 813 A 1, DE-A-198 14 471 A 1 bekannt.

30 Beispiele geeigneter für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwendender, hochkratzfeste Beschichtungen liefernder Beschichtungsstoffe werden in den

deutschen Patentschriften DE 43 03 570 A 1, DE 34 07 087 A 1, DE 40 11 045 A 1, DE 40 25 215 A 1, DE 38 28 098 A 1, DE 40 20 316 A 1 oder DE 41 22 743 A 1 beschrieben. Geeignet sind auch organisch modifizierte Keramikmaterialien, die unter dem Markennamen ORMOCER® vertrieben werden.

5

Die Applikation des Beschichtungsstoffs oder der Beschichtungsstoffe kann durch alle üblichen Applikationsmethoden, wie z.B. Spritzen, Rakeln, Streichen, Gießen, Tauchen, Tränken, Träufeln oder Walzen erfolgen. Dabei kann das zu beschichtende Substrat als solches ruhen, wobei die Applikationseinrichtung oder
10 -anlage bewegt wird. Indes kann auch das zu beschichtende Substrat, insbesondere ein Coil, bewegt werden, wobei die Applikationsanlage relativ zum Substrat ruht oder in geeigneter Weise bewegt wird.

Die für die Applikation verwendete Spritzkabine kann beispielsweise mit einem
15 gegebenenfalls temperierbaren Umlauf betrieben werden, der mit einem geeigneten Absorptionsmedium für den Overspray, z. B. dem Beschichtungsstoffs selbst, betrieben wird.

Bevorzugt wird die Applikation bei Beleuchtung mit sichtbarem Licht einer
20 Wellenlänge von über 550 μm oder unter Lichtausschluß durchgeführt, wenn der Beschichtungsstoffs thermisch und mit aktinischer Strahlung härtbar ist. Hierdurch werden eine stoffliche Änderung oder Schädigung des Wasserbasislacks und des Overspray vermieden.

25 Im allgemeinen werden die Beschichtungsstoffe in einer Naßschichtdicke appliziert, daß nach ihrer Aushärtung Schichten mit der für ihre Funktionen notwendigen und vorteilhaften Schichtdicken resultieren. Im Falle der Füllerlackierung oder Steinschlagschutzgrundierung liegt sie vorzugsweise bei 10 bis 150 μm , im Falle der Basislackierung liegt sie vorzugsweise bei 5 bis 50,
30 bevorzugt 5 bis 40, besonders bevorzugt 5 bis 30 und insbesondere 10 bis 25 μm , und im Falle der Klarlackierungen liegt sie bei vorzugsweise 10 bis 100,

bevorzugt 15 bis 80, besonders bevorzugt 20 bis 75 und insbesondere 25 bis 70 μm . Hochkratzfeste Beschichtungen weisen im allgemeinen geringere Schichtdicken, beispielsweise unter 5,0 μm , auf.

- 5 Nach der Applikation des Beschichtungsstoffs oder der Beschichtungsstoffe werden die resultierenden Schichten gemeinsam gehärtet.

Die Aushärtung kann nach einer gewissen Ruhezeit erfolgen. Sie kann eine Dauer von 30 s bis 2 h, vorzugsweise 1 min bis 1 h und insbesondere 1 min bis 45 min
10 haben. Die Ruhezeit dient beispielsweise zum Verlauf und zur Entgasung der Schichten und zum Verdunsten von flüchtigen Bestandteilen wie Wasser und/oder organischen Lösemitteln. Die Ruhezeit kann durch die Anwendung erhöhter Temperaturen bis 120°C und/oder durch eine reduzierte Luftfeuchte < 10g Wasser/kg Luft, insbesondere < 5g/kg Luft, unterstützt und/oder verkürzt werden,
15 sofern hierbei keine Schädigungen oder Veränderungen der Lackschichten eintreten, etwa eine vorzeitige vollständige Vernetzung.

Die thermische Härtung weist keine methodischen Besonderheiten auf, sondern erfolgt nach den üblichen und bekannten Methoden wie Erhitzen in einem
20 Umluftofen oder Bestrahlen mit IR-Lampen. Wie bei der nachstehend beschriebenen Härtung mit aktinischer Strahlung kann auch die thermische Härtung stufenweise erfolgen. Vorteilhafterweise erfolgt die thermische Härtung bei Temperaturen oberhalb 100 °C. Im allgemeinen empfiehlt es sich, hierbei Temperaturen von 200 °C, vorzugsweise 190 °C und insbesondere 185 °C nicht
25 zu überschreiten.

Vorzugsweise wird die Härtung mit aktinischer Strahlung mit UV-Strahlung und/oder Elektronenstrahlen durchgeführt. Vorzugsweise wird hierbei eine Dosis von 1.000 bis 2.000, bevorzugt 1.100 bis 1.900, besonders bevorzugt 1.200 bis
30 1.800, ganz besonders bevorzugt 1.300 bis 1.700 und insbesondere 1.400 bis 1.600 mJ/cm^2 angewandt. Gegebenenfalls kann diese Härtung mit aktinischer

Strahlung von anderen Strahlenquellen ergänzt werden. Im Falle von Elektronenstrahlen wird vorzugsweise unter Inertgasatmosphäre gearbeitet. Dies kann beispielsweise durch Zuführen von Kohlendioxid und/oder Stickstoff direkt an die Oberfläche der obersten Lackschicht gewährleistet werden. Auch im Falle
5 der Härtung mit UV-Strahlung kann, um die Bildung von Ozon zu vermeiden, unter Inertgas gearbeitet werden.

Für die Härtung mit aktinischer Strahlung werden die üblichen und bekannten Strahlenquellen und optischen Hilfsmaßnahmen angewandt. Beispiele geeigneter
10 Strahlenquellen sind Blitzlampen der Firma VISIT, Quecksilberhoch- oder -niederdruckdampflampen, welche gegebenenfalls mit Blei dotiert sind, um ein Strahlenfenster bis zu 405 nm zu öffnen, oder Elektronenstrahlquellen. Deren Anordnung ist im Prinzip bekannt und kann den Gegebenheiten des Werkstücks und der Verfahrensparameter angepaßt werden. Bei kompliziert geformten
15 Werkstücken, wie sie für Automobilkarosserien vorgesehen sind, können die nicht direkter Strahlung zugänglichen Bereiche (Schattenbereiche) wie Hohlräume, Falzen und anderen konstruktionsbedingte Hinterschneidungen mit Punkt-, Kleinflächen- oder Rundumstrahlern verbunden mit einer automatischen Bewegungseinrichtung für das Bestrahlen von Hohlräumen oder Kanten (partiell)
20 ausgehärtet werden.

Die Anlagen und Bedingungen dieser Härtungsmethoden werden beispielsweise in R. Holmes, U.V. and E.B. Curing Formulations for Printing Inks, Coatings and Paints, SITA Technology, Academic Press, London, United Kindom 1984,
25 beschrieben.

Hierbei kann die Aushärtung stufenweise erfolgen, d. h. durch mehrfache Belichtung oder Bestrahlung mit aktinischer Strahlung. Dies kann auch alternierend erfolgen, d. h., daß abwechselnd mit UV-Strahlung und
30 Elektronenstrahlung gehärtet wird.

Werden die thermische Härtung und Härtung mit aktinischer Strahlung zusammen angewandt (Dual Cure), können diese Methoden gleichzeitig oder alternierend eingesetzt werden. Werden die beiden Härtungsmethoden alternierend verwendet, kann beispielsweise mit der thermischen Härtung begonnen und mit der Härtung
5 mit aktinischer Strahlung geendet werden. In anderen Fällen kann es sich als vorteilhaft erweisen, mit der Härtung mit aktinischer Strahlung zu beginnen und hiermit zu enden.

Das erfindungsgemäße Verfahren liefert Mehrschichtlackierungen, die
10 Mehrschichtlackierungen, die nicht in erfindungsgemäßer Verfahrensweise hergestellt worden sind, in der Oberflächenglätte, der Korrosionsschutzwirkung, der Haftung auf dem Substrat, der Zwischenschichthaftung, der Steinschlagbeständigkeit, der Kantenschutzwirkung, der Witterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit übertreffen.

15

Die erfindungsgemäßen Mehrschichtlackierungen haben daher eine besonders hohe Qualität und eine lange Gebrauchsdauer auch unter klimatisch extremen Bedingungen, was sie für den Anwender wirtschaftlich und technisch ganz besonders attraktiv macht.

20

Beispiele und Vergleichsversuche

Herstellbeispiel 1

25 Herstellung eines Vernetzungsmittels für einen Elektrotauchlack

In einem Reaktor wurden 10.462 Teile Isomere und höherfunktionelle Oligomere auf Basis von 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat mit einem NCO-Equivalentgewicht von 135 g/eq (Lupranat^R M20S der Fa. BASF AG; NCO-
30 Funktionalität ca. 2,7; Gehalt an 2,2'- und 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat unter 5%) unter Stickstoffatmosphäre vorgelegt. Man gab 20 Teile Dibutylzinndilaurat

zu und tropfte 9.626 Teile Butyldiglykol so zu, daß die Produkttemperatur unter 60 °C blieb. Nach Ende der Zugabe wurde die Temperatur weitere 60 Minuten bei 60 °C gehalten und ein NCO-Equivalentgewicht von 1.120 g/eq bestimmt (bezogen auf Festanteile). Nach Anlösung in 7.737 Teilen Methylisobutylketon und Zugabe von 24 Teilen Dibutylzinndilaurat wurden 867 Teile geschmolzenes Trimethylolpropan so zugegeben, daß eine Produkttemperatur von 100 °C nicht überschritten wurde. Nach Zugabeende ließ man weitere 60 Minuten nachreagieren. Man kühlte auf 65 °C ab und verdünnte gleichzeitig mit 963 Teilen n-Butanol und 300 Teilen Methylisobutylketon. Der Feststoffgehalt lag bei 10 70,1 % (1 Stunde bei 130 °C).

Herstellbeispiel 2

Herstellung eines Vorprodukts der Aminkomponente für ein
15 **Elektrotauchlack-Bindemittel.**

Aus einer 70%-igen Lösung von Diethylentriamin in Methylisobutylketon wurde bei 110 bis 140 °C das Reaktionswasser entfernt. Anschließend wurde mit Methylisobutylketon verdünnt, bis die Lösung ein Aminequivalentgewicht von 20 131 g/eq aufweist.

Herstellbeispiel 3

Herstellung der wäßrigen Elektrotauchlack-Bindemittel-Dispersion D1
25

In einem Reaktor, ausgerüstet mit Rührer, Rückflußkühler, Innenthermometer und Inertgaseinleitung, wurden 6.150 Teile Epoxidharz auf Basis von Bisphenol A mit einem Epoxy-Äquivalentgewicht (EEW) von 188 g/eq zusammen mit 1.400 Teilen Bisphenol A, 355 Teilen Dodecylphenol, 470 Teilen p-Kresol und 441 30 Teilen Xylol unter Stickstoffatmosphäre auf 125 °C aufgeheizt und 10 Minuten

gerührt. Anschließend heizte man auf 130 °C und gab 23 Teile N,N-Dimethylbenzylamin zu. Bei dieser Temperatur wurde der Reaktionsansatz gehalten, bis das EEW einen Wert von 880 g/eq erreicht hatte.

5 Man gab nun eine Mischung aus 7.097 Teilen des Vernetzungsmittels gemäß Herstellbeispiel 1 und 90 Teilen des Additivs K 2000 (Polyether der Firma Byk Chemie) hinzu und hielt die resultierenden Mischung bei 100 °C. Eine halbe Stunde nach Vernetzerzugabe wurden 211 Teile Butylglykol und 1.210 Teile Isobutanol zugesetzt. Unmittelbar anschließend wurde eine Mischung aus 467
10 Teilen des Vorprodukts gemäß Herstellbeispiel 2 und 520 Teilen Methylethanolamin in den Reaktor gegeben und der Ansatz bei 100 °C temperiert. Nach einer weiteren halben Stunde erhöhte man die Temperatur auf 105 °C und gab 150 Teile N,N-Dimethylaminopropylamin zu.

15 75 Minuten nach Aminzugabe setzte man 903 Teile Plastilit^R 3060 (Propylenglykolverbindung der Firma BASF Aktiengesellschaft), verdünnte mit 522 Teilen Propylenglykolphenylether (Mischung aus 1-Phenoxy-2-propanol und 2-Phenoxy-1-propanol der Firma BASF Aktiengesellschaft) und kühlte auf 95 °C ab.

20 Nach 10 Minuten wurden 14.821 Teile des Reaktionsgemischs in ein Dispergiergefäß überführt. Dort gab man unter Rühren 474 Teile Milchsäure (88 %-ig in Wasser), gelöst in 7.061 Teilen Wasser, zu. Anschließend wurde der Ansatz während 20 Minuten homogenisiert, bevor mit weiteren 12.600 Teilen
25 Wasser in kleinen Portionen weiter verdünnt wurde.

Durch Destillation im Vakuum wurden die flüchtigen Lösemittel entfernt und anschließend mengengleich durch Wasser ersetzt.

30 Die Dispersion D1 besaß die folgenden Kennzahlen:

Feststoffgehalt:	33,8 Gew.-% (1 Stunde bei 130 °C)
	29,9 Gew.-% (0,5 Stunden bei 180 °C)
Basengehalt:	0,71 Milliequivalente/g Festkörper
5 Säuregehalt:	0,36 Milliequivalente/g Festkörper
pH:	6,3
Teilchengröße:	113 nm (ermittelt durch die Photonen-Korrelations-Spektroskopie)

10 Herstellbeispiel 4

Herstellung der wäßrigen Elektrotauchlack-Bindemittel-Dispersion D2

Zur Herstellung der Bindemitteldispersion D2 wurde das Herstellbeispiel 3
15 wiederholt, nur daß unmittelbar nach der Verdünnung mit
Propylenglykolphenylether 378 Teile Bismut-2-ethylhexanoat (K-KAT 348 der
Firma King Industries) unter Rühren zugemischt wurden. Nach dem Abkühlen
wurden analog zum Herstellbeispiel 3 14.821 Teile des Reaktionsgemischs in
Wasser dispergiert.

20

Die Dispersion D2 besaß die folgenden Kennzahlen:

Feststoffgehalt:	33,9 Gew.-% (1 Stunde bei 130 °C)
	30,1 Gew.-% (0,5 Stunden bei 180 °C)
25 Basengehalt:	0,74 Milliequivalente/g Festkörper
Säuregehalt:	0,48 Milliequivalente/g Festkörper
pH:	5,9
Teilchengröße:	189 nm (ermittelt durch die Photonen-Korrelations-Spektroskopie)

30

Herstellbeispiel 5

Herstellung einer Epoxid-Aminaddukt-Lösung

Gemäß dem europäischen Patent EP 0 505 445 B1, Beispiel 1.3, wurde eine
5 organisch-wäßrige Lösung eines Epoxid-Aminaddukts hergestellt, indem man in
einer ersten Stufe 2.598 Teile Bisphenol-A-diglycidylether (EEW: 188 g/eq), 787
Teile Bisphenol-A, 603 Teile Dodecylphenol und 206 Teile Butylglykol in
Gegenwart von 4 Teilen Triphenylphosphin bei 130 °C bis zu einem EEW von
865 g/eq reagieren ließ. Während des Abkühlens wurde die Reaktionsmischung
10 mit 849 Teilen Butylglykol und 1.534 Teilen D.E.R. 732
(Polypropylenglykoldiglycidylether der Fa. DOW Chemical) verdünnt und bei 90
°C mit 266 Teilen 2,2'-Aminoethoxyethanol und 212 Teilen N,N-
Dimethylaminopropylamin weiterreagieren gelassen. Nach 2 Stunden war die
Viskosität der Harzlösung konstant [5,3 dPas; 40 %-ig in Solvenon^R PM
15 (Methoxypropanol der Firma BASF Aktiengesellschaft); Platte-Kegel-
Viskosimeter bei 23 °C]. Man verdünnte mit 1.512 Teilen Butylglykol und
teilneutralisierte die Basengruppen mit 201 Teilen Eisessig, verdünnte weiter mit
1.228 Teilen entionisiertem Wasser und trug die Lösung aus. Man erhielt eine
60%-ige wäßrig-organische Harzlösung, deren 10%-ige Verdünnung einen pH
20 von 6,0 aufwies.

Die Epoxid-Aminaddukt-Lösung wurde im folgenden zur Herstellung einer
erfindungsgemäß zu verwendenden Dispersion eingesetzt.

25 Herstellbeispiel 6

Die Herstellung einer erfindungsgemäß zu verwendenden Dispersion D3

Wie in der internationalen Patentanmeldung WO 98/07794, Beispiel 4.3, beschrieben, wurden in einem Edelstahlreaktionsgefäß 18.873 Teile der Epoxid-Aminaddukt-Lösung gemäß Herstellbeispiel 5 sowie 37.532 Teile deionisiertes Wasser und 5.000 Teile Ethanol vorgelegt. Der Reaktorinhalt wurde auf 80 °C 5 erhitzt, und es wurden 383 Teile Initiator tert.-Butyl-2-ethylperhexanoat zugegeben. Innerhalb einer Stunde wurden 38.411 Teile Styrol zugegeben. Dabei wurde die Temperatur bei 90 °C gehalten. Vier Stunden nach Styrolzugabe war die Reaktion beendet.

10 Die Dispersion D3 wies die folgenden Kennzahlen auf:

Festkörper: 50 Gew.-% (1 Stunde bei 130°C)

Viskosität: 280 mPas

15 Herstellbeispiel 7

Die Herstellung einer Pigmentpaste P1

Es wurden zunächst 277 Teile Wasser und 250 Teile der in Herstellbeispiel 5 20 beschriebenen Epoxid-Aminaddukt-Lösung vorgemischt. Dann wurden 5 Teile Ruß, 67 Teile Extender ASP 200, 373 Teile Titandioxid (TI-PURE R900 der Firma DuPont) und 25 Teile Vernetzungskatalysator (DBTO; Dibutylzinnoxid) zugefügt. Die resultierende Mischung wurde 30 Minuten lang unter einem schnellaufenden DissolVERRührwerk homogenisiert. Anschließend wurde die 25 Mischung in einer Labor-Rührwerksmühle während 1 bis 1,5 Stunden bis zu einer Hegman-Feinheit von 12 dispergiert und mit weiterem Wasser auf die gewünschte Verarbeitungviskosität eingestellt.

Beispiele 1 bis 4 und Vergleichsversuche V1 und V2

Herstellung erfindungsgemäß zu verwendender (Beispiele 1 bis 4) und nicht erfindungsgemäß zu verwendender (Vergleichsversuche V1 und V2) kathodisch abscheidbarer Elektrottauchlacke (KTL)

- 5 Aus den Elektrottauchlack-Bindemittel-Dispersionen D1 und D2 gemäß den Herstellbeispielen 3 und 4, der erfindungsgemäß zu verwendenden Dispersion D3 gemäß Herstellbeispiel 6 und der Pigmentpaste P1 gemäß Herstellbeispiel 7 wurden die in der Tabelle 1 zusammengestellten KTL hergestellt. Im Falle der pigmentierten KTL des Beispiels 1 und des Vergleichsversuchs V1 beträgt der
- 10 Festkörpergehalt etwa 20 Gew.-%. Im Falle der nicht pigmentierten KTL der Beispiele 2 bis 4 und des Vergleichsversuchs V2 beträgt der Festkörpergehalt etwa 15 Gew.-%.

Tabelle 1: Die stoffliche Zusammensetzung in Gewichtsteilen der erfindungsgemäß zu verwendenden (Beispiele 1 bis 4) und der nicht erfindungsgemäß zu verwendenden (Vergleichsversuche V1 und V2) KTL

	Bestandteile	Beispiele: Vergleichsversuche:					
		1	2	3	4	V1	V2
	D1	2.332	-	-	-	2.771	-
25	D2	-	2.118	1.994	1.869	-	2.492
	D3	257	225	300	375	-	-
30	P1	313	-	-	-	313	-

Wasser	2.098	2.657	2.706	2.756	1.916	2.098
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Beispiele 5 bis 8 und Vergleichsversuche V4 bis V11

5

Herstellung von Mehrschichtlackierungen in erfindungsgemäßer (Beispiele 5 bis 8) und nicht erfindungsgemäßer (Vergleichsversuche V4 bis V11) Verfahrensweise

- 10 Die Zusammenstellung 1 gibt einen Überblick darüber, welche KTL bei den Beispielen 5 bis 8 und den Vergleichsversuche V4 bis V11 angewandt wurden.

Zusammenstellung 1:

15 Beispiel	Vergleichsversuch	KTL	Beispiel oder Vergleichsversuch:
-------------	-------------------	-----	----------------------------------

5	V6	1	-
20 6	V9	2	-
7	V10	3	-
25 8	V11	4	-
-	V4,V5	-	V1
-	V7, V8	-	V2

30

Die KTL wurden nach einer Badalterung von 24 Stunden auf nicht passivierend
gespülten Stahlfeln (BO 26 W 42 OC der Firma Chemetall) abgeschieden. Die
Abscheidespannung und -temperatur (300 bis 330 Volt, Badtemperatur 30 °C)
wurden dabei so gewählt, daß nach dem Einbrennen während 15 Minuten bei 185
5 °C Objekttemperatur Elektrotauchlackierungen einer Schichtdicke von 17 bis 20
µm resultierten.

In einer Versuchsserie A (= Vergleichsversuche V4, V6, V7, V9, V10 und V11)
wurden die KTL unter den genannten Bedingungen nach ihrer Applikation
10 eingebrannt. Hiernach wurden die Elektrotauchlackierungen mit einem
Serienwasserfüller (FU80-7211 der Firma BASF Coatings AG) überschichtet. Die
Füllerschicht wurde unter üblichen und bekannten Bedingungen bei 155 °C
eingebrannt, so daß Füllerlackierungen einer Schichtdicke von 30 bis 35 µm
resultierten. Die Füllerlackierungen wurden des weiteren nach dem Naß-in-naß-
15 Verfahren mit einem handelsüblichen Wasserbasislack der Firma BASF Coatings
AG und einem handelsüblichen Klarlack der Firma BASF Coatings AG
beschichtet, so daß nach dem Einbrennen Wasserbasislackierungen einer
Schichtdicke von 20 bis 25 µm und Klarlackierungen einer Schichtdicke von 40
bis 50 µm resultierten.

20

In einer Versuchsserie B (= Beispiele 5, 6, 7 und 8 sowie Vergleichsversuche V5
und V8) wurden die KTL nicht eingebrannt, sondern während 10 Minuten bei 90
°C vorgetrocknet. Auf die getrockneten KTL wurde der vorstehend genannte
Serienwasserfüller FU80-7211 appliziert, wonach die beiden Schichten
25 gemeinsam während 15 Minuten bei 185°C Objekttemperatur eingebrannt
wurden. Hiernach wurden sie, wie vorstehend beschrieben, nach dem Naß-in-naß-
Verfahren mit einer Wasserbasislackierung und einer Klarlackierung
überschichtet.

Die so erhaltenen Mehrschichtlackierungen der Versuchsserien A und B wurden der in der Fachwelt bekannten VDA-Steinschlag-Prüfung und der in der Fachwelt bekannten MB-Kugelschluß-Prüfung unterworfen. Die Ergebnisse finden sich in der Tabelle 2.

5

Die Versuchsergebnisse zeigen, daß bei den Mehrschichtlackierungen, deren KTL keine erfindungsgemäß zu verwendende Dispersion D3 enthielten, die Steinschlagfestigkeit und Korrosionsschutzwirkung im wesentlichen unabhängig war von der Art der Herstellung (vgl. Vergleichsversuche V4 und V5 sowie V7
10 und V8). Dagegen wurden bei den Mehrschichtlackierungen, deren KTL die erfindungsgemäß zu verwendende Dispersion D3 enthielten, in der Tendenz sogar eine bessere Steinschlagbeständigkeit und Korrosionsschutzwirkung bei der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens erhalten [vgl. Beispiel 5 mit Vergleichsversuch V6 (pigmentierte KTL) sowie Beispiel 6 und
15 Vergleichsversuch V9, Beispiel 7 und Vergleichsversuch V10, Beispiel 8 und Vergleichsversuch V11 (nicht pigmentierte KTL) festgestellt.

Tabelle 2: Steinschlagbeständigkeit und Korrosionsschutzwirkung von Mehrschichtlackierungen, die in erfindungsgemäßer Verfahrensweise (Beispiele 5 bis 8) und in nicht erfindungsgemäßer Verfahrensweise (Vergleichsversuche V4 bis V11) hergestellt worden sind

	Beispiele:				Vergleichsversuche:							
	5	6	7	8	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11
Serie	B	B	B	B	A	B	A	A	B	A	A	A
VDA ^{a)}	2	2	2,5	3	2	2	2	2	2	2	2	2
MB ^{b)}												
Abpl. ^{c)}	6	4	6	7	7	9	8	7	10	7	8	6
Rgrd. ^{d)}	1	4	1	1	5	5	3	5	5	2	2	1

20

a) = VDA-Steinschlagprüfung; beste Note = 0, schlechteste Note = 5;

b) = MB-Kugelschuß- Prüfung; MB-Spezifikation LPV 5200.40701;

25 c) Abpl. = Abplatzungen in mm²;

d) Rgrd. = Rostgrad; beste Note = 0, schlechteste Note = 5;

30

Beispiele 9 bis 12 und Vergleichsversuche V12 und V13

Herstellung von Mehrschichtlackierungen in erfindungsgemäßer (Beispiele 9 bis 12) und nicht erfindungsgemäßer (Vergleichsversuche V12 und V13)

5 Verfahrensweise

Die Zusammenstellung 2 gibt einen Überblick darüber, welche KTL bei den Beispielen 9 bis 12 und den Vergleichsversuche V12 und V13 angewandt wurden.

10

Zusammenstellung 2:

	Beispiel	Vergleichsversuch	KTL	
			Beispiel oder Vergleichsversuch:	
15	<hr/>			
	9	-	1	-
	10	-	2	-
20				
	11	-	3	-
	12	-	4	-
25	-	V12	-	V1
	-	V13	-	V2

30 Die vorstehend beschriebenen KTL wurden nach einer Badalterung von 24 Stunden auf nicht passivierend gespülten Stahltafeln (BO 26 W 42 OC der Firma

Chemetall) abgeschieden. Die Abscheidespannung und -temperatur (300 bis 330 Volt, Badtemperatur 30 °C) wurden dabei so gewählt, daß nach dem Einbrennen während 15 Minuten bei 185 °C Objekttemperatur Elektrotacklackierungen einer Schichtdicke von 17 bis 20 µm resultierten.

5

In der Versuchsserie C wurden die Elektrotacklacksschichten zum einen nach dem Naß-in-naß-Verfahren und zum anderen nach dem Einbrennen (Standardverfahren) mit dem handelsüblichen Wasserserienfüller (FU80-7211 der Firma BASF Coatings AG) überschichtet. In allen Fällen resultierten
10 Füllerlackierungen einer Schichtdicke von 30 bis 35 µm. Es wurden Oberflächenprofilmessungen (Pa-Wert in µm) mit einem Perthometer S8P der Firma Mahr durchgeführt. Der Vergleich zwischen dem Einfluß des erfindungsgemäß zu verwendenden Naß-in-naß-Verfahrens und dem des Standardverfahrens auf die Oberflächenglätte wurde anhand der Differenzbeträge
15 zwischen den Ra-Werten des Standardverfahrens und denen des Naß-in-naß-Verfahrens geführt. Dies schließt die Schwankung der Einzelwerte aufgrund von Einflüssen der Überlackierung aus, da jede KTL separat überlackiert wurde.

Die Ergebnisse finden sich in der Tabelle 3.

20

In einer Versuchsserie D wurden die Elektrotacklacksschichten zum einen nach dem Naß-in-naß-Verfahren und zum anderen nach dem Einbrennen (Standardverfahren) mit einem Wasserfüller (Ecoprime® FU 30-7210 der Firma BASF Coatings AG) überschichtet. Hierauf wurden nach dem Naß-in-naß-
25 Verfahren ein handelsüblicher Wasserbasislack (Ecostar®) und ein handelsüblicher Klarlack (beide von Firma BASF Coatings AG appliziert und eingebrannt. Hierdurch resultierten Mehrschichtlackierungen des Aufbaus:

- Elektrotacklackierung 17 bis 20 µm
- 30 - Funktionsschicht 12 bis 17 µm
- Basislackierung 20 bis 25 µm

- Klarlackierung 40 bis 50 μm .

Die Oberflächenglätte wurde, wie vorstehend beschrieben, gemessen und ausgewertet. Die Ergebnisse finden sich ebenfalls in der Tabelle 3.

5

Die in der Tabelle 3 zusammengestellten Ergebnisse belegen folgendes:

1. Naß-in-naß-Verfahren führen grundsätzlich zu einer besseren Oberflächenglätte als das Standardverfahren.
- 10 2. KTL, die die erfindungsgemäßen Dispersionen D3 enthalten, liefern sowohl im Standardverfahren als auch im Naß-in-naß-Verfahren glattere Oberflächen als KTL ohne Dispersion D3.
- 15 3. KTL, die erfindungsgemäßen Dispersionen D3 enthalten und nach dem Naß-in-naß-Verfahren verarbeitet werden, liefern die glattesten Oberflächen.

20 **Tabelle 3: Die Oberflächenglätte der Mehrschichtlackierungen gemäß den Beispielen 9 bis 10 und den Vergleichsversuchen V12 und V13**

	Beispiele:					
	Vergleichsversuche:					
25	9	10	11	12	V12	V13
<hr/>						
	Serie:	C/D	C/D	C/D	C/D	C/D
30	Pa-Differenz:	0,12/0,01	0,13/0,05	0,08/0,04	0,07/0,01	0,25/0,1 0,28/0,14

Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten

5 Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Mehrschichtlackierungen auf elektrisch leitfähigen Substraten durch ein Naß-in-naß-Verfahren, bei dem man
 - 10 (I) auf dem elektrisch leitfähigen Substrat einen kathodisch abscheidbaren Elektrotacklack abscheidet,
 - (II) auf die resultierende Elektrotacklacksschicht mindestens einen thermisch oder thermisch und mit aktinischer Strahlung härtbaren Beschichtungsstoff appliziert, wonach man
 - 15 (III) die Elektrotacklacksschicht und die Schicht aus dem Beschichtungsstoff oder die beiden genannten Schichten und noch mindestens eine darüberliegende weitere Schicht aus einem Beschichtungsstoff gemeinsam härtet,
 - 20 dadurch gekennzeichnet, daß der kathodisch abscheidbare Elektrotacklack eine wäßrige Dispersion enthält, herstellbar, indem
 - 25 (1) ein ethylenisch ungesättigtes Monomer oder eine Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren in
 - (2) einer wäßrigen Lösung eines wenigstens teilweise protonierten Epoxid-Aminaddukts polymerisiert wird, wobei
 - 30 (3) das Epoxid-Aminaddukt erhältlich ist, indem

(A) mindestens ein Glydicylether eines Polyphenols, der im statistischen Mittel mindestens eine Epoxidgruppe im Molekül enthält,

5

(B) mindestens ein Polyglycidylether eines Polyols, der im statistischen Mittel mehr als 1,0 Epoxidgruppen im Molekül enthält, und

10

(C) mindestens eine Verbindung, die eine primäre Aminogruppe im Molekül enthält,

zu dem Epoxid-Aminaddukt umgesetzt werden, wobei die Komponenten (A) und (B) in einem Äquivalentverhältnis von 1,0 : 0,5 bis 1,0 : 8,0 eingesetzt werden und auf ein Äquivalent Epoxidgruppen aus (A) und (B) 0,3 bis 0,7 Mol der Komponente (C) eingesetzt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrige Dispersion erhältlich ist, indem das ethylenisch ungesättigte Monomer bzw. die Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren und das wenigstens teilweise protonierte Epoxid-Aminaddukt in einem Gewichtsverhältnis von 9,0:1,0 bis 0,1:1,0 eingesetzt werden.

25 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrige Dispersion erhältlich ist, indem als ethylenisch ungesättigtes Monomer Styrol eingesetzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die wäßrige Dispersion erhältlich ist, indem als Mischung aus ethylenisch ungesättigten Monomeren eine Mischung aus Styrol und mindestens einem

30

weiteren, mit Styrol copolymerisierbaren ungesättigten Monomer eingesetzt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung
5 aus ethylenisch ungesättigten Monomeren mindestens 70 Gew.-% Styrol enthält.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
10 es sich bei dem Beschichtungsstoff um einen pigmentierten oder nicht pigmentierten Beschichtungsstoff handelt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
der Beschichtungsstoff selbstvernetzend ist.
- 15 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Beschichtungsstoff fremdvernetzend ist.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der
Beschichtungsstoff ein Einkomponentensystem oder ein Zwei- oder
20 Mehrkomponentensystemen ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß
der Beschichtungsstoff im wesentlichen frei von Wasser und/oder
organischen Lösemitteln und pulverförmig oder flüssig (100%-System) ist.
25
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß
es sich um einen auf Wasser basierenden Beschichtungsstoff handelt.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um eine
30 wäßrige Pulverlackdispersion handelt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um einen konventionellen, d. h. um einen auf organischen Lösemitteln basierenden Beschichtungsstoff handelt.
- 5 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß man die Elektrotacklacksschicht vor der Applikation des Beschichtungsstoffs trocknet, ohne sie zu vernetzen.
- 10 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den elektrisch leitfähigen Substraten um Karosserien von Kraftfahrzeugen oder Teilen hiervon, Möbel und industrielle Bauteile, inklusive Coils und Container, handelt.